



## БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ СОСТАВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АКТИВНЫХ ПРОТЕЧЕК ВОДЫ В БЕТОНЕ И КАМНЕ



РЕКС® ПЛАГ/ПЛАГ 30 представляет собой смесь специальных видов цементов, фракционированного песка и химических добавок.

При смешивании с водой образует исключительно быстротсхватывающийся состав.

**Цвет:** коричневый

**Упаковка:** ведра по 5 и 10 кг

**Расход:** для приготовления 1 м<sup>3</sup> состава требуется 1700 кг порошка

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ Ликвидация активных протечек или просачиваний воды под давлением через трещины, швы и отверстия в бетонных или каменных конструкциях в тех случаях, когда обычные составы вымываются, а полимерные не дают прочного сцепления.
- ◆ Герметизация конструкционных швов в полах и стенах перед гидроизоляцией всей поверхности.
- ◆ Герметизация трещин и конструкционных швов в резервуарах и других хранилищах воды.
- ◆ Быстрое закрепление болтов, труб, перил, сантехники и т.д.
- ◆ Заполнение швов, стыков между бетонными блоками обделки в тоннелях, коллекторах, шахтах.

### ДОСТОИНСТВА

- ◆ Прочностные характеристики, аналогичные бетону, а также отсутствие хлоридов, способствующих развитию коррозии арматуры, обеспечивают надежность и долговечность ремонтируемых конструкций.
- ◆ Позволяет сверхбыстро и просто ликвидировать аварийные протечки без применения специального оборудования.
- ◆ Обеспечивает водонепроницаемость конструкций на время проведения ремонтных работ, благодаря свойству расширения в процессе схватывания.



## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. крупность заполнителя 0,63 мм

Прочность на сжатие, 30 минут  $\geq 10$  МПа

Прочность на сжатие, 24 часа  $\geq 20$  МПа

Прочность на сжатие, 28 суток  $\geq 45$  МПа

Прочность на изгиб, 30 минут  $\geq 2,5$  МПа

Прочность на изгиб, 24 часа  $\geq 3,5$  МПа

Прочность на изгиб, 28 суток  $\geq 5,5$  МПа

Плотность во влажном состоянии 2,14 т/м<sup>3</sup>

Конец схватывания 2-3 минуты/  
30 секунд

Все данные имеют усредненные значения, полученные в лабораторных условиях. На практике температура, влажность, пористость основания могут влиять на приведенные данные.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

### Подготовка поверхности

- ◆ При ликвидации активных протечек расшить в бетоне/камне отверстие диаметром минимум 20 мм, так чтобы профиль был ровным, без наплывов по краям и не V-образной формы, либо выбрать материал до ненарушенного, прочного слоя.
- ◆ При герметизации стыков между стеной и полом в эксплуатируемых конструкциях расшить стык минимум на 20 мм в ширину и глубину таким образом, чтобы он заходил в глубь стены.
- ◆ При герметизации стыков между стеной и полом в новых конструкциях до начала работ следует предусмотреть в области стыка между

стеной и полом штрабу размерами 20x20 мм для заполнения составом РЕКС® ПЛАГ/ПЛАГ 30.

- ◆ При ремонте растворных швов и трещин в каменной кладке или трещин в бетонных стенах расшить поврежденные швы или трещины минимум до ширины и глубины 20 мм. При возможности придать шву форму «ласточкин хвост».
- ◆ При заполнении отверстий, раковин и исправлении других конструкционных дефектов в бетонных стенах вскрыв бетон на 25 мм от поверхности, удалить куски вязальной проволоки, дерева и др. посторонние включения.
- ◆ При закреплении анкеров и др. закладных металлических деталей в бетоне и каменной кладке просверлить отверстие, достаточно глубокое для размещения в нем болта или закладной детали, с таким расчетом, чтобы до стенок отверстия вокруг болта оставалось не менее 10 мм.

**Важно!!!** Правильная подготовка поверхности является определяющим условием для обеспечения качества укладки и долговечности уложенного состава.

### Увлажнение

Промыть стыки, отверстия, трещины водой, удалив все отслоившиеся частицы и пыль. Непосредственно перед нанесением состава РЕКС® ПЛАГ/ПЛАГ 30 поверхность увлажнить чистой водой.



## Жидкость для смешивания



Расход воды может изменяться в зависимости от условий окружающей среды.

## Приготовление смеси

- ◆ Перемешать порошок быстро и тщательно вручную до получения консистенции жесткого раствора. Не перемешивать слишком долго.
- ◆ Не следует приготавливать состава больше, чем можно нанести за 1-2 минуты (30 с) при 20°C.

**Важно!!!** Порошок смешивается с водой только вручную. Состав не подлежит повторному затворению.

## Нанесение

- ◆ При ликвидации активных протечек придать составу нужную форму руками в резиновых перчатках, пока он не начнет схватываться.
- ◆ С усилием прижать **РЕКС® ПЛАГ/ПЛАГ 30** в отверстие и, не ослабляя давления и не перемещая руки, удерживать в таком положении 60 секунд. Если отверстие слишком велико, чтобы заполнить его одной порцией приготовленного состава, делать это постепенно, укладывая состав от края к центру.
- ◆ Когда **РЕКС® ПЛАГ/ПЛАГ 30** схватился, но еще не затвердел, следует удалить излишки уложенного состава, чтобы выровнять отремонтированную поверхность заподлицо с прилегающей. Выравнивать от центра.

**При герметизации стыков между стеной и полом в эксплуатируемых конструкциях** заполнить отверстие составом, прижать и придать форму желобка.

**При герметизации стыков между стеной и полом в новых конструкциях** заполнить паз составом, прижать и придать форму желобка.

**При ремонте растворных швов и трещин в каменных стенах, трещин в бетоне** вручную или мастерком запрессовать состав в шов.

**При заполнении отверстий, раковин и исправлении других конструкционных дефектов** заполнить отверстия, раковины и др. дефекты.

**При закреплении анкеров и др. закладных металлических деталей в бетоне и каменной кладке** заполнить отверстие составом, имеющим консистенцию штукатурного раствора. Утрамбовать состав так, чтобы отверстие было целиком заполнено. Сразу же с усилием вдавить закладную деталь по центру заполненного отверстия, удалить излишки материала, после чего утрамбовать состав вокруг детали еще раз.



## Схватывание

После начального схватывания уложенный состав увлажнять чистой водой минимум в течение 15 минут.

## Очистка оборудования и удаление брызг

Незатвердевший материал отмывается водой.

## Примечание

Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материалах собирались исключительно тщательно, все рекомендации и советы по применению этих материалов даются без гарантии, поскольку условия их применения не находятся под контролем компании.

Лишь потребитель несет ответственность за соответствие выбранного им материала предназначенным целям и соблюдение надлежащих условий их применения.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**РЕКС® ПЛАГ/ПЛАГ 30** - состав на основе цемента, поэтому он может вызывать раздражение кожи и глаз.

Необходимо всегда пользоваться резиновыми перчатками и защитными очками.

При затворении рекомендуется использование респираторов.

При попадании состава на кожу или в глаза немедленно смыть его чистой водой. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.

При попадании в пищеварительный тракт следует выпить большое количество воды или молока и обязательно обратиться к врачу.

По запросу может быть предоставлен справочный листок данных по безопасности.

## СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в запечатанной заводской упаковке на поддонах в сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%.

Укладывать друг на друга в высоту не более 2-х ведер. Поддоны друг на друга не ставить

Срок хранения – 6 месяцев (от даты производства).